

Wąż do tynkowania 2,0 MPa



Mocny i wytrzymały na trudne warunki wąż grubościenny, stosowany w budownictwie i kamieniołomach, przeznaczony do tłoczenia zapraw tynkarskich o ciśnieniu roboczym 2,0 MPa , temp. pracy: od -35°C do +60°C , warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka, ścieralność max 70mm³ lub max 40mm³ , wzmocnienie: tekstylne , warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne , odporność na załamania i mocna budowa pozwala na eksploatację w trudnych warunkach.

Nazwa	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m	Grubość ścianki mm
FI 70 Tł Tynk 20	70	2	6	10	10
FI 125 Tł Tynk 20	125	2	6	10	15
FI 75 Tł Tynk 20	75	2	6	10	10
FI 80 Tł Tynk 20	80	2	6	10	14
FI 90 Tł Tynk 20	90	2	6	10	14
FI 100 Tł Tynk 20	100	2	6	10	15
FI 110 Tł Tynk 20	110	2	6	10	15